



Protokol o testování materiálu firmy Detecha

Výrobce materiálu:

Detecha, chemické výrobní družstvo

Husovo náměstí 1208
Nové Město nad Metují 549 01
IČ: 00029785

Výrobce zařízení:

J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 18

88677 Markdorf
www.wagner-group.com

Typ materiálu: Je základní i vrchní antikorozi syntetická nátěrová hmota na kov s vysokým obsahem sušiny. SUPERFEST nevyžaduje žádné základní ani následné vrchní nátěry.

Komerční název: Superfest

Oblast aplikace:

Základní i vrchní nátěry plechových krytin, ocelových konstrukcí, okapů, plotů a veškerých kovových předmětů v exteriéru. Díky vysokému obsahu účinných pevných částic je tento nátěr předurčen k použití v náročných klimatických podmínkách. Čerstvý pozinkovaný plech doporučujeme natírat po uplynutí 1 roku od jeho vystavení povětrnostním vlivům nebo po předchozí úpravě povrchu vhodným prostředkem.

Odkaz na produkt: <http://www.detecha.cz/superfest.html>

Teplota materiálu:	Viskozita při stříkání:	Ředění:
20°C	Připraveno k aplikaci.	Neředěno, Ředidlo S6001

Testováno zařízením: Membránové čerpadlo **SuperFinish SF 31 průtok 3,5 L/min. max. tryska 0,033"**)

Doporučená třída zařízení: Řada membránových zařízení SUPER FINISH: SF 23 plus, SF23 PRO, SF31, SF33 PRO
Řada pístových zařízení Prospray: PS 20, PS 3.21, PS 3.25, PS 3.29, PS 3.31

Stříkací zařízení: Airless

Teplota při aplikaci:	20°C	Tlak (při stříkání) Airless	190 Bar
Typ stříkací pistole:	Vector Grip	Tlak (při stříkání) AirCoat:	
Příslušenství pistole:		Sací systém:	Horní nádržka 5L
Typ trysky:	TRADE TIP3	Kapacita čerpadla:	
Rozměr trysky:	215 0,015"	Průtok vzduchu objemově XVLP:	
Pistolový filtr:	Filtr žlutý, 100MA	Množství materiálu, XVLP:	
Vysokotlaký filtr:	ne	Hadice délka:	7,5 m
Nastavený tlak:		Hadice průměr:	DN6





Hodnocení a doporučení

Aplikace lze:	HVLP	XVLP	Airless	Aircoat
ANO/NE	ANO	ANO	ANO	ANO
Testováno ANO/NE	NE	NE	ANO	NE
Aplikační účinnost	Výkonnost	Optický výsledek	Kvalita atomizace	
(++) velmi dobrá	(++) velmi dobrá	(++) velmi dobrá	(++) velmi dobrá	

Stupnice: (++) velmi dobrá; (+) Dobrá; (0) průměr; (-) S omezením; (- -) Nedostatečná

Upozornění:

Lepších aplikačních výsledků dosaženo při aplikaci s vyšším tlakem a tryskou TRADE TIP3 0,015“

Testováno technickým oddělením firmy **E-CORECO s.r.o, Plzeň, Jakub Slavík Tel.731 446 619**

Datum testování : 17.6.2019 Vystaveno:24.6.2019

Obrazová dokumentace

Obr.1 Materiál:



Aplikace:



Obr. 2 Testováno membránové čerpadlo **SuperFinish SF31:**



Tryska TradeTip 3